

# Флокаустико Интонакко

Сухой загуститель превращающий малярную краску в структурную. Позволяет создавать покрытия с каменной прочностью. Не имеет строгой пропорции смешивания. Может быть использован в качестве адгезивной добавки для Грунта Кроющего.



## Технические характеристики

Тара	0,1 / 1 / 5 кг
Мин t° хранения	+10°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход	варьируется
Промежуточное высыхание	3-5 часов
Полное высыхание	12 часов

## Состав

Кварц молотый, микромрамор, микрослюда фракционированная, песок формовочный, лак полиэфирный глянцевый, фильтроперлит А, сополимер винилацетата и др. добавки.

Изготовлено в соответствии с ТУ 2332-002-72723477-2011 «Смеси сухие для загущения красок».

## Спецификация

Применяется для декорирования стен, потолков, архитектурных элементов и мебели. Может быть использован в качестве адгезивной добавки для Грунта Кроющего. Благодаря своей крепости материал может быть нанесен на поверхности фасадов.

## Подготовка поверхности

Выполните общую малярную подготовку. Нанесите один слой Интерьерной Краски в качестве цветовой подложки.

## Условия работы

Работа должна проходить в чистом помещении при температуре 16-24°C и относительной влажности воздуха 60%.

## Хранение

Хранение и транспортировка при t не ниже +10°C и не выше +25°C.

## Уход и очистка

Инструменты моются теплой водой с мылом. После высыхания материал ничем не смывается.

## Внимание! Материал имеет высокую гигроскопичность!

Флокаустико Интонакко необходимо хранить в условиях, не допускающих попадания влаги и обеспечивающих надежное сохранение упаковки и её целостность. Сухой порошок нельзя оставлять в открытой таре. Взяв необходимое количество материала, рекомендуется герметично закрыть полиэтиленовый пакет.

## КОЛЕРОВКА

Флокаустико Интонакко добавляется в колерованную Интерьерную Краску, незначительно изменяя ее цвет.

**Обратите внимание:** Для точного определения цвета покрытия рекомендуется изготовить тестовый образец.

## ПОДГОТОВКА СОСТАВА

Перемешайте краску с Флокаустико Интонакко в необходимой пропорции.

Тщательно перемешайте миксером на низких оборотах. Смешивайте то количество материала, которое сможете израсходовать за один рабочий период. Готовый состав необходимо использовать в течение 48 часов!

Для Грунта Кроющего необходимо добавить 5% Флокаустико Интонакко.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

**Покраска:** Перемешайте краску с Флокаустико Интонакко в необходимой пропорции и нанесите на поверхность валиком. Сделайте 1-2 слоя.

## ФИНИШИРОВАНИЕ

В зависимости от типа поверхности и назначения помещения, используйте в качестве защиты Глезаль или Аква-Лак.

Эксплуатировать поверхность рекомендуется через 30 дней после нанесения последнего слоя. Указанное время крайне важно для полимеризации и укрепления нанесенных слоев.