

Флокаустико Классико

Порошок тонкой фракции, состоящий из сухих кальциевых загустителей и акриловых отвердителей. Превращает краску в декоративную штукатурку. Используется при работе в технике Венециано и имитации мрамора, а также для заполнения пористых фактур. Наносится металлическим шпателем или кельмой.



Технические характеристики

Тара	1 / 5 кг
Мин t° хранения	+10°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	250 г/м ²
Промежуточное высыхание	6-8 часов
Полное высыхание	24 часа

Состав

Кварц молотый, микромрамор, микрослюда фракционированная, песок формовочный, лак полиэфирный глянцевый, фильтроперлит А, сополимер винилацетата и др. добавки.

Изготовлено в соответствии с ТУ 2332-002-72723477-2011 «Смеси сухие для загущения красок».

Спецификация

Применяется для декорирования стен, потолков, мебели.

Подготовка поверхности

Выполните общую малярную подготовку. Нанесите один слой Интерьерной Краски в качестве цветовой подложки.

Условия работы

Работа должна проходить в чистом помещении при температуре 16-24°C и относительной влажности воздуха 60%.

Хранение

Хранение и транспортировка при t не ниже +10°C и не выше +25°C.

Уход и очистка

Инструменты моются теплой водой с мылом. После высыхания материал ничем не смывается.

* Расход напрямую зависит от техники нанесения.

Внимание! Материал имеет высокую гигроскопичность!

Флокаустико Классико необходимо хранить в условиях, не допускающих попадания влаги и обеспечивающих надежное сохранение упаковки и её целостность. Сухой порошок нельзя оставлять в открытой таре. Взяв необходимое количество материала, рекомендуется герметично закрыть полиэтиленовый пакет.

КОЛЕРОВКА

Флокаустико Классико смешивается с колерованной Интерьерной Краской, незначительно изменяя ее цвет.

Обратите внимание: Для точного определения цвета покрытия рекомендуется изготовить тестовый образец.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА

Смешайте Интерьерную Краску выбранного цвета с Флокаустико Классико в пропорции 3:2 по весу.

Тщательно перемешайте миксером на низких оборотах. Смешивайте то количество материала, которое сможете израсходовать за один рабочий период.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Шаг 1: Состав шпателем наносится на поверхность, излишки снимаются. Движения шпателя должны быть направлены в разные стороны, мазки (мости) кладутся на небольшом расстоянии друг от друга. После высыхания поверхность подчищается шпателем.

Шаг 2: Второй слой наносится между мазками, выполненными на предыдущем слое. Количество слоев зависит от желаемого эффекта. При создании зеркальной поверхности финальный слой выполняется на сдир с приложением достаточного усилия. Нажим на инструмент можно усиливать, пока поверхность не станет абсолютно гладкой, зеркальной. При необходимости на данном этапе покрытие можно увлажнить водой.

ФИНИШИРОВАНИЕ

В зависимости от типа поверхности и назначения помещения, используйте в качестве защиты Воск Традиционный или Декоративный, Глезаль, Лак.

Эксплуатировать поверхность рекомендуется через 30 дней после нанесения последнего слоя. Указанное время крайне важно для полимеризации и укрепления нанесенных слоев.