Краска Грифельная Черная

Готовая краска угольно-черного цвета для создания поверхности школьной доски. Позволяет писать мелом или меловым маркером по готовому покрытию. Отличается повышенной прочностью и износостойкостью, может быть использована для покраски детских комнат, школ, офисов, ресторанов. Наносится как обычная малярная краска.

Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 л
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
PH	6,5-7,5
Расход*	150 мл/м^2
Промежуточное высыхание	3-6 часов
Полное высыхание	12 часов

Состав

Водные полимерные дисперсии, метилгидропропилцеллюлоза, этиленгликоль, минеральные наполнители, биоцидные и целевые добавки, натуральный пигмент.

Изготовлено в соответствии с ТУ 2332-001-72723477-2011 «Материалы малярные. Технические условия».

Спецификация

Применяется для покраски стен и архитектурных элементов, деревянных поверхностей, мебели, деталей, предметов.

Подготовка состава

Для уменьшения вязкости или при работе с краскопультом разбавьте краску Кондиционером.

ВАЖНО: Грифельную Краску запрещено разбавлять водой.

Условия работы

Работа должна проходить в чистом помещении при температуре 16-24°C и относительной влажности не более 70%.

Хранение

Хранение и транспортировка при t не ниже +5°C и не выше +25°C.

Уход и очистка

Инструменты моются теплой водой с мылом. После высыхания материал ничем не смывается.

* Расход напрямую зависит от техники нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для общей малярной подготовки рекомендуется использовать Грунт Кроющий, подколеванный черным Универсальным Пигментом.

Для покраски поверхностей с низкой адгезией (металл, пластик, мебель покрытая лаком или ламинацией), первым слоем нанесите Масло-Грунт Черный, вторым – Грунт Кроющий, только затем приступайте к покраске.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Грифельная Краска наносится как обычная малярная краска. Обладает высокой кроющей способностью и повышенной прочностью.

Валик:

Наносите Краску V-образными движениями на каждые 1-2 м^2, тщательно раскатывая материал по поверхности. Постоянно набирайте на инструмент достаточное количество краски.

Не работайте полусухим валиком, так как от этого образуются перекаты.

ФИНИШИРОВАНИЕ

Краска Грифельная Черная не требует дополнительной защиты.

Эксплуатировать поверхность рекомендуется через 30 дней после нанесения последнего слоя. Указанное время крайне важно для полимеризации и укрепления нанесенных слоев.

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru