

Флокаустико Алькантара

Сухой загуститель, превращающий краску в декоративную штукатурку. Предназначен для создания гладких замшевых фактур. Легко наносится и контролируется исполнителем. Используется внутри помещений.



Технические характеристики

Тара	1 / 5 кг
Мин t° хранения	+10°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	300 г/м ²
Промежуточное высыхание	6-8 часов
Полное высыхание	24 часа

Состав

Кварц молотый, микрорамор, микрослюда фракционированная, песок формовочный, лак полиэфирный гляцевый, фильтроперлит А, сополимер винилацетата и др. добавки.

Изготовлено в соответствии с ТУ 2332-002-72723477-2011 «Смеси сухие для загущения красок».

Спецификация

Применяется для декорирования стен, потолков, архитектурных элементов и мебели. Используется самостоятельно или при работе в орнаментальных техниках.

Подготовка поверхности

Выполните общую малярную подготовку. Нанесите один слой Интерьерной Краски в качестве цветовой подложки.

Условия работы

Работа должна проходить в чистом помещении при температуре 16-24°C и относительной влажности воздуха 60%.

Хранение

Хранение и транспортировка при t не ниже +10°C и не выше +25°C.

Уход и очистка

Инструменты моются теплой водой с мылом. После высыхания материал ничем не смывается.

* Расход напрямую зависит от техники нанесения.

Внимание! Материал имеет высокую гигроскопичность!

Флокаустико Алькантара необходимо хранить в условиях, не допускающих попадания влаги и обеспечивающих надежное сохранение упаковки и её целостность. Сухой порошок нельзя оставлять в открытой таре. Взяв необходимое количество материала, рекомендуется герметично закрыть полиэтиленовый пакет.

ВИДЫ

Флокаустико Алькантара I: Загуститель малярной краски, предназначенный для создания гладкой и невероятно тактильной фактуры с естественным видом замши. Содержит в составе частицы натуральной флокированной алькантары.

Флокаустико Алькантара II: Особый состав материала позволяет избежать чернения при нанесении, оставляя цвет чистым и ярким. Рекомендуется для светлых цветов.

КОЛЕРОВКА

Флокаустико Алькантара смешивается с колерованной Интерьерной Краской, незначительно изменяя ее цвет.

Обратите внимание: Для точного определения цвета покрытия рекомендуется изготовить тестовый образец.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА

Смешайте Интерьерную Краску выбранного цвета с Флокаустико Алькантара в пропорции 2:1 по весу.

Тщательно перемешайте миксером на низких оборотах. Смешивайте то количество материала, которое сможете израсходовать за один рабочий период.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Шаг 1: Наносите состав с помощью кельмы или шпателя, работая в технике Венециано. Заполняйте поверхность небольшими мазками, создавая сплошное гладкое покрытие. Движения должны быть разнонаправленными, а рисунок покрытия – хаотичным.

Шаг 2: Флокаустико Алькантара наносится в два слоя. После высыхания отшлифуйте поверхность плоским шпателем.

ФИНИШИРОВАНИЕ

В зависимости от типа поверхности и назначения помещения, используйте в качестве защиты Воск Традиционный или Декоративный, Масло Покрывное.

Эксплуатировать поверхность рекомендуется через 30 дней после нанесения последнего слоя. Указанное время крайне важно для полимеризации и укрепления нанесенных слоев.