

Краска Фасадная

Атмосферостойкая, высокопрочная, водоотталкивающая краска для наружных работ. Позволяет получить прочное матовое покрытие. Не выцветает и не выгорает, оставаясь яркой надолго.



Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 л
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	150 мл/м ²
Промежуточное высыхание	3-6 часов
Полное высыхание	24 часа

Состав

Водные полимерные дисперсии, метилгидропропилцеллюлоза, этиленгликоль, минеральные наполнители, биоцидные и целевые добавки.

Изготовлено в соответствии с ТУ 2332-001-72723477-2011 «Материалы малярные. Технические условия».

Спецификация

Применяется для фасадов зданий и любых поверхностей, находящихся на открытом воздухе: бетона, кирпича, штукатурки или дерева.

Подготовка состава

Перед началом работы перемешайте Краску в одной емкости. Для уменьшения вязкости добавьте Кондиционер в пропорции от 10 до 30%.

Условия работы

Работа должна проходить при температуре 15-25°C и относительной влажности не более 70%. Рекомендуется выбрать период, когда в течении 20 дней не ожидается выпадение сильных осадков.

Хранение

Хранение и транспортировка при t не ниже +5°C и не выше +25°C.

Уход и очистка

Инструменты моются теплой водой с мылом. После высыхания материал ничем не смывается.

* Расход напрямую зависит от техники нанесения.

КОЛЕРОВКА

Краска Фасадная колеруется в любой цвет Универсальными Пигментами или колеровочной машиной. Готовьте материал на всю площадь +10% к объему.

А – для колеровки светлых цветов,
В – для колеровки цветов средней тональности,
С – для колеровки темных и ярких цветов.

ВАЖНО: Краску Фасадную запрещено разбавлять водой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Работы по шпаклеванию и выравниванию фасада окончите за 7 дней до нанесения Краски Фасадной. Выполните общую малярную подготовку и загрунтуйте поверхность.

Для темных и ярких цветов используйте Грунт Кроющий, подкoleванный Универсальными Пигментами.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть:

Используйте кисть для покраски рельефных поверхностей и брашированного дерева.

Наносите краску вдоль волокон дерева параллельными движениями, стараясь не возвращаться к уже покрашенным местам. Чтобы избежать подтеков, разравнивайте краску сухой кистью.

Валик:

Наносите краску движениями вперед-назад или вверх-вниз, тщательно раскатывая материал по поверхности. Постоянно набирайте на инструмент достаточное количество краски.

Не работайте полусухим валиком, так как от этого образуются перекаты. Полосы краски накладываются с небольшим нахлестом. Если первый слой наносился горизонтально, то второй рекомендуется растушевывать вертикально, и наоборот.

Краскопульт:

Залейте краску в резервуар распылителя.

Держите пистолет перпендикулярно поверхности на расстоянии 30 см. Перемещайте руку параллельно окрашиваемой поверхности. Удерживайте краскопульт на одинаковом расстоянии от поверхности в течение всего прохода, не наклоняя его вверх или вниз.

ФИНИШИРОВАНИЕ

Краска Фасадная не требует дополнительной защиты.

Эксплуатировать поверхность рекомендуется через 30 дней после нанесения последнего слоя. Указанное время крайне важно для полимеризации и укрепления нанесенных слоев.